TERMOADESIVO STAMPA E TAGLIO PER NYLON , COTONE E POLIESTERE - 75 MIC. - ALT. DISPONIBILI CM. 50-75-100-150 -LUNGHEZZA BOBINA 20 MT

3S1798RE

Descrizione completa:

TERMOADESIVO IN POLIURETANO STAMPA E TAGLIO BIANCO SEMI-OPACO

PER NYLON, COTONE, POLIESTERE, COTONE/POLIESTERE(MISTO) E ACRILICO - 75 MICRON

Materiale poliuretano (PU) termosaldabile, con supporto in poliestere trasparente, stampabile con inchiostri a solvente, ecosolvente.
Il prodotto è certificato Oko-Tex Standard 100 Classe I.
Spessore medio del materiale non trasferito : 75 **micron**

Informazioni di base: Tenendo conto dei sistemi di taglio utilizzabili e della variabilità dei tessuti su cui si effetua il trasferimento, le indicazioni di massima sono le seguenti:

Trasferimento per cotone,poliestere e cotone/poliestere:
Temperatura: 120°C
Tempo: 20"
pressione : media (3/4 bar)

Trasferimento per nylon da effettuare in 2 passaggi:
1°passaggio
Pressare a 140 C per 5 secondi e spellicolare il supporto mentre è caldo.
2°passaggio
Utilizzando la carta da forno pressare a 140 C per 15 secondi.

Procedura di trasferimento:

Stampa e taglio Preparare la stampa del modello in positivo seguendo le istruzioni utilizzando la stampante. - Controllare le temperature stampa (40 ° C) e asciugatura inchiostri (45 ° C). - Utilizzare il profilo di stampa corretto (ad esempio, su Roland, selezionare Colorip o Versawork, allora il profilo GENERIC VINYL 1. Consigliamo l'opzione MAX IMPACT). - Rimuovere la flessione dalla stampante e lasciare asciugare a temperatura ambiente almeno 4 ore.Spellicolare il materiale in eccesso
Rimuovere la stampa dal supporto utilizzando ATT450 (application alte temperature con tack medio)
Trasferire
Rimuovere ATT400 a caldo.
Nel caso di altri application tape, seguire le istruzioni specifiche del prodotto

Tessuti consigliati: Nylon ,Cotone, Poliestere; Lycra e Misti di questi tessuti non trattati e con la colorazione non sublimatica
Lavaggio: Attendere 24h dopo il trasferimento
60°c Max - a capo rovescio
Non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi
Lavaggio a secco: no
Asciugatrice: si

Lunghezza bobina 20 mt. (vendita a metro singolo su richiesta)

Altezza bobina cm. 150 - 100 - 75 - 50 (possibilità di tagli personalizzati)

Tipologie

disponibili:

Codice prodotto	Altezza	Descrizione
3S1798RE		
3S1798RE/100	100.00	
3S1798RE/75	75.00	
3S1798RE/50	50.00	