

POLIFAST HP NERO 371 OPACO - CONF. DA KG. 1

G7840701/1

Descrizione completa:

POLIFAST HP - NERO OPACO 371 - CONF. DA 1 KG.

Inchiostro serigrafico a solvente per materiali in poliolefine.

Inchiostro OPACO sviluppato per offrire la massima adesione su verniciature e materiali plastici in poliolefine trattate e non trattate.

Questo inchiostro opaco ha un'ottima adesione e flessibilità su un'ampia gamma di prodotti in polipropilene che solitamente danno difficoltà di adesione utilizzando i tradizionali inchiostri per materie plastiche.

Il POLIFAST HP inoltre presenta un'ottima coprenza di tutte le tinte su fondi scuri e materiali trasparenti.

Ottimi risultati si sono ottenuti con questa linea di inchiostri anche su superfici verniciate con vernici UV e su film di plastificazione in polipropilene per carta e cartoncino.

Il POLIFAST HP offre la sua massima adesione dopo 24/48 ore dalla stampa.

Quest'inchiostro è formulato secondo le normative Reach e Rohs. ed esente di Flatati come richiesto da normative REACH.

Asciugatura superficiale:

all'aria 20°C - 20 minuti

in forno 60°C circa 60 secondi.

Quest'inchiostro ha una polimerizzazione completa in 48 ore a temperatura ambiente possibilmente a 20°-25°C con una percentuale di umidità del 60%.

I diluenti consigliati sono:

Diluyente Rapido uso consigliato 10-30%;

Diluyente Medio uso consigliato 10-30%;

Diluyente Lento uso consigliato 10-30%.

Telaio serigrafico consigliato: 77-120 fili.

Gelatina consigliata: SCREENCOAT PER SISTEMI A SOLVENTE

Racila consigliata: 70 Shore



