POLIFAST HP BLU SCURO 344 OPACO - CONF. DA KG. 1

7840501/1

Diluente Lento uso consigliato 10-30%.

Telaio serigrafico consigliato: 77-120 fili.

Racla consigliata: 70 Shore

Gelatina consigliata: SCREENCOAT PER SISTEMI A SOLVENTE

Descrizione completa:	
POLIFAST HP - BLU SCURO OPACO 344 - CONF. DA 1 KG.	Grafco s.rl.: Via dela hoten: 31050 Camalo di Proviption (Via Tel. +39 Oct 22 19724 i far 43 km/m Web: www.grafco.it - Genit hoten: Web: www.grafco.it - Genit hoten:
Inchiostro serigrafico a solvente per materiali in poliolefine.	POLIFAST HP OPACO ROYAL BLUE 344 da maternal in the DEPET e varie pobletine arche
Inchiostro OPACO sviluppato per offrire la massima adesione su verniciature e materiali plastici in poliolefine trattate e non trattate.	ROYAL BLUE 344 **Gallorato serigrafico monocomponente per la stampa d meternal in PP PE PET e varie pololefine anche non trattate per la stampa
Questo inchiostro opaco ha un'ottima adesione e flessibilità su un ampia gamma di prodotti in polipropilene che solitamente danno difficoltà di adesione utilizzando i tradizionali inchiostri per materie plastiche.	KG 1
Il POLIFAST HP inoltre presenta un'ottima coprenza di tutte le tinte su fondi scuri e materiali trasparenti.	
Ottimi risultati si sono ottenuti con questa linea di inchiostri anche su superfici verniciate polipropilene per carta e cartoncino.	con vernici UV e su film di plastificazione in
II POLIFAST HP offre la sua massima adesione dopo 24/48 ore dalla stampa.	
Quest'inchiostro è formulato secondo le normative Reach e Rohs. ed esente di Flatati con	ne richiesto da normative REACH.
Asciugatura superficiale:	
all'aria 20°C - 20 minuti	
in forno 60°C circa 60 secondi.	
Quest'inchiostro ha una polimerizzazione completa in 48 ore a temperatura ambiente pos umidità del 60%.	ssibilmente a 20°-25°C con una percentuale di
I diluenti consigliati sono:	
Diluente Rapido uso consigliato 10-30%;	
Diluente Medio uso consigliato 10-30%;	

Pagina 1 di 2